



شرکت سایا ذوب کیمیا

با مسئولیت محدود

دریچه ورود شما جهت آشنائی و تجارت مواد اولیه ریخته گری

• فرو تنگستن



زمان تحویل	ملاحظات
مطابق سفارش	همه محصولات عرضه شده بایستی دارای برجستگی باشد که بر روی آن وزن ، شماره سریال تولید ، آنالیز و نام خریدار و زمان تولید و انقضا مصرف ثبت گردیده باشد .

محتوی معمول

FERRO TUNGSTEN		
W	75	% min.
C	0.4	% max.
P	0.05	% max.
S	0.08	% max.
Si	0.7	% max.
Mn	0.5	% max.
Cu	0.15	% max.
As	0.1	% max.
Sb	0.05	% max.
Sn	0.08	% max.

مشخصات عرضه کننده

آدرس : ایران - تهران - کیلومتر ۳۰ جاده تهران گرمسار ، شهرک صنعتی عباس آباد ساختمان فن آوری طبقه دوم واحد ۲۱۵ گروه مهندسی سایا و ذوب

تلفن : ۰۲۱-۳۱۷۰۳۱۷...-۰۲۱-۷۱۵۰۴۱۵

فاکس : ۰۲۱-۸۲۱۴۲۴۲-۰۲۱-۷۱۵۰۹۹۴

تلفن همراه : ۰۹۱۲۷۹۵۷۰۷۷

www.sayazob.ir

aliakbari454545@yahoo.com

اندازه	بسته بندی				
1 to 3 mm.	متناسب با درخواست به مقدار لازم				
5 to 30 mm.					
10 to 50 mm.					
<table border="1"> <tr> <td>Size</td> <td>10-50 mm</td> </tr> <tr> <td>Packing</td> <td>250 kg Drums</td> </tr> </table>		Size	10-50 mm	Packing	250 kg Drums
Size	10-50 mm				
Packing	250 kg Drums				