



ISIRI

13687-3

1st. Edition

جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Institute of Standards and Industrial Research of Iran



استاندارد ملی ایران

۱۳۶۸۷-۳

چاپ اول

آماده سازی سطوح فولادی قبل از اعمال  
رنگ و سایر پوشش ها-روش های آزمون  
برای ساینده های فلزی در فرآیند تمیز کاری  
پاششی

قسمت ۳: تعیین اندازه سختی

Preparation of steel substrates before  
application of paints and related products-  
Test methods for metallic blast-cleaning  
abrasives

Part 3:determination of hardness

ICS:25.220.10

## بهنام خدا

### آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مركب از کارشناسان مؤسسه<sup>\*</sup> صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با صالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادهای سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذیصلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup> کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینالمللی بهره گیری می شود.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و / یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش ، مؤسسه استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این مؤسسه است.

\* مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

1- International organization for Standardization

2 - International Electro technical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد «آماده سازی سطوح فولادی قبل از اعمال رنگ و سایر پوشش ها- روش های آزمون برای ساینده های فلزی در فرآیند تمیز کاری پاششی قسمت ۳: تعیین اندازه سختی»

سمت و / یا نمایندگی

مشاور شرکت ذوب فلزات اکبری

رئیس:

ترابی، سعید

(لیسانس مهندسی متالورژی)

دبیر:

مدیر عامل شرکت مهندسی و بازرگانی  
فنی آزمایشگاه نیما

کریم، حسن

(لیسانس مهندسی متالورژی)

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

مدیر عامل شرکت ذوب فلزات اکبری

اکبری ، علی اصغر

(کارشناس فنی)

مدیر فنی شرکت آزمایشگاه نیما

پهلوانی، بهروز

(فوق لیسانس مهندسی متالورژی گرایش خوردگی)

مدیر عامل شرکت سامان گاز امین

حبیبی بهمن آباد، یدالله

(لیسانس مکانیک)

مدیر کارخانه شرکت ذوب فلزات  
اکبری

دلیر، قربان علی

(کارشناس فنی)

مدیر عامل شرکت رسوب گیری

سوکی، بربزويه

(دکترا مهندسی شیمی)

کارشناس ارشد مکانیک شرکت  
مهندسی و توسعه نفت

شفیعی، رضا

(لیسانس مکانیک)

مدیربخش بازرگانی و رودی شرکت توگا

صفروی آبکناری ، مهران

(لیسانس متالورژی)

مدیر کنترل کیفیت شرکت ذوب  
فلزات اکبری

عمومیزرا،وحید

(فوق دیپلم اکبری)

مدیر عامل شرکت جوش گستر نیما

محبوبی پور ، سعید

(لیسانس متالورژی)

معاون اداره کل بازرگانی کالا موسسه  
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

نکونام ، همایون

(لیسانس مهندسی مکانیک)

## فهرست مندرجات

صفحه

عنوان

ب	آشنایی با مؤسسه استاندارد
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
و	پیش گفتار
۱	هدف و دامنه کاربرد
۱	مراجع الزامی
۱	ابزار و وسائل
۲	نمونه برداری
۲	آماده سازی نمونه
۲	روش اجرای آزمون
۳	تفسیر نتایج
۳	مقیاس هاس جایگزین سختی
۳	گزارش آزمون
۵	پیوست الف(اطلاعاتی)

## پیش گفتار

"استاندارد" آماده سازی سطوح فولادی قبل از اعمال رنگ و سایر پوشش‌ها- روش‌های آزمون برای ساینده‌های فلزی در فرآیند تمیزکاری پاششی- قسمت ۳: تعیین اندازه سختی" که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و در هشتصد و بیست و یکمین اجلاس کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی و پلیمر مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۲ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

**EN ISO 11125-3:1997, Preparation of steel substrates before application of paints and related products- Test methods for metallic blast-cleaning abrasives  
Part 3: Determination of Hardness**

# آماده سازی سطوح فولادی قبل از اعمال رنگ و سایر پوشش ها – روش های آزمون برای ساینده های فلزی در فرآیند تمیزکاری پاششی

## قسمت ۳: تعیین اندازه سختی

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش نمونه برداری و آزمون ساینده های فلزی در فرآیندهای تمیزکاری پاششی می باشد.

انواع ساینده های فلزی و الزامات مربوط به هر یک از آنها در سری استاندارد ملی ایران ه شماره ۱۳۶۸۶ ارائه می شود.

سری استانداردهای ملی ایران به شماره های ۱۳۶۸۶ و ۱۳۶۸۷، به عنوان مجموعه ای هماهنگ در زمینه ساینده های فلزی در فرآیند تمیزکاری پاششی تدوین شده است. اطلاعات مربوط به قسمت های مختلف هر دو مجموعه استاندارد فوق در پیوست الف ارائه شده است.

این استاندارد، روش آزمونی برای تعیین اندازه سختی و بکرز ذرات ساینده فلزی در فرآیند تمیزکاری پاششی ارائه می نماید.

این روش برای آزمون ذرات با اندازه های کمتر از  $\frac{1}{3}$  میلی متر (گرید S040/G050) توصیه نمی شود. زیرا آزمون دقیق ذرات کمتر از  $\frac{1}{3}$  میلی متر بسیار مشکل است.

### ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استانداردمی محسوب می شود. در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی نیست.

در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی آنها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است :

**2-1- ISO 6507-2:1983,Metallic materials-Hardness test-Vickers test-part 2:HV 0.2 to less than HV5.**

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۰، ۱۳۶۸۷-۱: سال ۱۳۹۰، آماده سازی سطوح فولادی قبل از اعمال رنگ و سایر پوشش ها – روش های آزمون برای ساینده های فلزی در فرآیند تمیزکاری پاششی - قسمت ۱- نمونه برداری

### ۳ ابزار و وسایل:

این ابزار شامل ظروف شیشه ای و وسایل ساده آزمایشگاهی همراه با وسایل زیر است :

### ۱-۳ سختی سنج

وسیله‌ای است برای اعمال نیروی آزمون تا ۱۰ نیوتون به همراه یک وسیله چشمی برای بزرگنمایی نشانه‌های به جا مانده از آزمون سختی به میزان حداقل ۲۰۰ برابر.

### ۲-۳ صفحات به منظور مقایسه سختی

صفحاتی که محدوده سختی مشابه با نمونه تحت آزمون با آنها مقایسه می‌شوند.

### ۳-۳ موادی که به عنوان نگهدارنده نمونه متالورژیکی استفاده می‌شوند

این مواد در دمای زیر ۱۴۰ درجه سلسیوس سخت می‌شوند.

یادآوری- میزان محدوده ازدیاد طول مواد نگهدارنده، ترجیحاً توصیه می‌شود حداقل دو برابر میزان تنفساری ناشی از اعمال نیروی آزمون بر روی نمونه باشد.

مثال :

یک ذره با قطر اسمی ۴/۰ میلی متر دارای سطحی حدود ۱۲۶/۰ میلی متر مربع، با اعمال نیروی آزمون ۸۰۷/۹ نیوتونی، تنفساری معادل ۰/۸ نیوتون بر میلی متر مربع را نتیجه می‌دهد. بنابراین محدوده ازدیاد طول واسط نگهدارنده باید بالای ۱۶۰ نیوتون بر میلی متر مربع باشد.

یادآوری- استفاده از مواد نگهدارنده نمونه متالورژیکی که در بالای درجه حرارت ۱۴۰ درجه سلسیوس سخت می‌شوند، ممکن است منجر به عمل سخت کردن ماده تحت آزمون شود و روی میزان سختی‌های به دست آمده اثر بگذارد.

### ۴-۳ قالب‌های نمونه متالورژیکی

قالب که دارای قطری حداقل ۲۵ میلی متر می‌باشد

## ۴ نمونه برداری

نمونه انتخابی محصول مورد آزمون مطابق با آنچه که در استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۶۸۷-۱ اشاره شده را انتخاب کنید.

### ۵ آماده سازی نمونه

ذرات ساینده باید در لایه‌ای مجزا در ته یک قالب نمونه متالورژیکی قرار گرفته و مواد نگهدارنده نمونه متالورژیکی آنرا در بر گرفته و نمونه آزمون به دست آمده بتواند تحت سایش و پولیش قرار بگیرد. سایش مرطوب نمونه باید تا نیمی از قطر اسمی ذره ادامه یابد. سطح بالایی و پائینی نمونه نگهدارنده باید موازی باشند.

یادآوری ۱- به منظور حصول اطمینان از اینکه حداقل نیمی از سطح پایه نمونه آزمون پس از سایش و پولیش توسط ذرات پوشانده می‌شود می‌بایست تا حد امکان ذرات کافی برای هر نمونه آزمون در نظر گرفته شود.

یادآوری ۲- نمونه قالب گیری شده که برای آزمون سختی آماده شده است می‌تواند همچنین برای تعیین ذرات معیوب و ریزساختار مطابق با مندرجات استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۶۸۷-۵ استفاده شود

## ۶ روش اجرای آزمون

تعیین میزان سختی را دو بار انجام دهید

۱-۶ کلیه سختی سنجی ها را مطابق با استاندارد شماره 2 ISO6507 در دمای محیط انجام دهید.

۲-۶ پیش از سختی سنجی نمونه ، با استفاده از ورق مقایسه سختی مشابه با محصول مورد آزمون کالیبراسیون دستگاه را کنترل نمائید.

۳-۶ در صورتی که ذرات آزمون با قطر بیش از ۵/۰ میلی متر باشند سختی نمونه ها را با استفاده از نیروی آزمون ۸۰/۹ نیوتون یعنی ۱ ویکرز اندازه گیری کنید. در صورتی که ذرات آزمون با قطر بین ۳/۰ تا ۵/۰ میلی متر باشند سختی نمونه ها را با استفاده از نیروی آزمون ۴۰/۹ نیوتون یعنی ۵/۰ ویکرز اندازه گیری کنید. مدت زمان آزمون دوره ای بین ۱۰ تا ۱۵ ثانیه باشد.

۴-۶ ذراتی که در ۳ میلی متری از لبه نمونه آزمون قرار دارند را سختی سنجی نکنید. فرورفتگی های ناشی از سختی سنجی را در وسط مابین لبه و مرکز هر ذره ایجاد کنید.

گاهی اوقات ساینده های فلزی حاوی عیوب انقباضی داخلی و حفره های مخفی در زیر سطح نمونه پولیش و قالب گیری می باشند. این حفره های مخفی باعث عدم یکنواختی حفره های سختی سنجی و در نتیجه اشتباه در انداز سختی می شود. سختی ناشی از این حفره های باید در نظر گرفته نشود.

یادآوری: تعاریف مربوط به عیوب در استاندارد ملی به شماره ۱۳۶۸۶ برای مواد تحت آزمون آورده شده است.

۵-۶ ۱۰ نقطه قابل قبول در ذرات مختلف برای هر نمونه آزمون ایجاد نمائید. مقادیر به دست آمده از ۱۰ نقطه را ثبت کنید.

## ۷ بیان نتایج

از ۱۰ اندازه سختی به دست آمده ، درصد انطباق با الزامات تعیین شده در بخش مناسب از استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۶۸۶ را محاسبه نمائید.

یادآوری: هنگام استفاده از روش محاسبه و انطباق با بخش های استاندارد ملی به شماره ۱۳۶۸۶ می توان از میانگین عددی استفاده نمود، اگرچه این روش ضروری نیست

## ۸ مقیاس های جایگزین سختی

روش عمومی برای تبدیل دقیق سختی ویکرز به سایر مقیاس های سختی یا استحکام کششی وجود ندارد. از چنین تبدیلاتی بهتر است اجتناب شود مگر آنکه پایه قابل اطمینانی برای تبدیل بتوان توسط آزمون های مقایسه به دست آورد.

انطباق دقیق اندازه های سختی فقط در نیروی های آزمون یکسان امکان پذیر است.

## ۹ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید حاوی حداقل اطلاعات زیر باشد.

- ۱-۹ در صورت کاربرد، تمام جزئیات مورد نیاز برای شناسایی محصول مورد آزمون مطابق با بخش مربوطه از استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۶۸۶ (به پیوست الف مراجعه شود)
- ۲-۹ شماره این قسمت از استاندارد ملی
- ۳-۹ نتیجه آزمون
- ۴-۹ هر گونه انحراف از روش آزمون تعیین شده
- ۵-۹ تاریخ آزمون
- ۶-۹ نام شخصی که آزمون را انجام می دهد

## پیوست الف

### (اطلاعاتی)

#### استانداردهای ملی در زمینه ساینده‌های فلزی مورد استفاده در فرآیندهای تمیزکاری پاششی

الف ۱ ویژگی‌ها و روش‌های آزمون ساینده‌های فلزی در فرآیند تمیزکاری پاششی به ترتیب در استانداردهای ملی ایران به شماره‌های ۱۳۶۸۷ و ۱۳۶۸۶ ارائه می‌شوند.

استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۶۸۶ تحت عنوان عمومی "آماده سازی سطوح فولادی قبل از اعمال رنگ و سایر پوشش‌ها - ویژگی‌های ساینده‌های فلزی در فرآیند تمیزکاری پاششی" شامل قسمت‌های زیر می‌شود:

قسمت ۱: مقدمات عمومی و طبقه‌بندی

قسمت ۲: ساچمه شکسته(گریت) از جنس چدن تبریدی

قسمت ۳: ساچمه و ساچمه شکسته(گریت) فولادی از نوع ریختگی با کربن بالا

قسمت ۴: ساچمه فولادی از نوع ریختگی با کربن پائین

قسمت ۵: سیم برش فولادی

استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۶۸۷ تحت عنوان عمومی "آماده سازی سطوح فولادی قبل از اعمال رنگ و سایر پوشش‌ها - روش‌های آزمون برای ساینده‌های فلزی در فرآیند تمیزکاری پاششی" شامل قسمت‌های زیر می‌شود:

قسمت ۱: نمونه برداری

قسمت ۲: تعیین توزیع اندازه ذرات

قسمت ۳: تعیین اندازه سختی

قسمت ۴: تعیین دانسیته ظاهری

قسمت ۵: تعیین درصد عیوب در ذرات و ریز ساختار

قسمت ۶: تعیین ماده خارجی موجود در ساینده

قسمت ۷: تعیین رطوبت